

## COOLTEK 205

### Korroosion- ja kerrostumienestokemikaali – teollisuuden jäähdytysjärjestelmät

#### TUOTEKUVAUS

**COOLTEK 205** on tarkoitettu teollisuuden jäähdytysjärjestelmien korroosion- ja kerrostumienestoon. Kemikaali sisältää kuparisuojan.

#### KÄYTTÖEDUT

- Ehkäisee tehokkaasti korroosiota.
- Suojaa kuparia ja kupariseoksia sisältäviä pintoja korroosiolta.
- Ehkäisee epäpuhtauksien saostumista ja kerrostumista jäähdytysjärjestelmän lämmönsiirtopinnoille.
- Tehostaa lämmönsiirtoa.
- Jäähdytyskierron väkevyyden optimoinnilla on mahdollista säästää vettä ja kustannuksia.

#### ANNOSTELU

Annosteluohje: Laimentamaton kemikaali annostellaan annostelupumpulla kiertoveteen.  
Annostelu: Pitoisuustaso järjestelmässä 150 – 250 g/m<sup>3</sup>  
Käyttöalue: Ryznar-indeksi kiertovedessä 5 – 8  
Annostelu riippuu järjestelmän konsentraatiokertoimesta ja käsiteltävän veden ominaisuuksista. Asiantuntijamme auttavat optimaalisen annostelun määrittämisessä.

#### ANALYSOINTI

Toimittajan laboratoriossa

#### FYSIKAALISET OMINAISUUDET

Olomuoto: neste, värittömästä kellertävään  
pH-arvo: n. 9,5  
Ominaispaino: n. 1,04 kg/dm<sup>3</sup>

#### TOIMITUS, KÄSITTELY JA SÄILYTYS

Toimitus: 21 kg:n astioissa, 220 kg:n tynnyreissä  
Käsittely: Tuotteen käsittelyä koskevat tiedot ilmenevät käyttöturvallisuustiedotteesta.  
Säilytys: Tuote suositellaan säilytettäväksi normaaleissa varasto-olosuhteissa. Tuote ei saa jäätyä.  
Käyttöaika: Tuotteen suositeltu käyttöaika on n. 1 vuosi.